vitality deluxe

TECHNICKÝ LIST

VITALITY Deluxe

Verzia 03.2023

ROZMERY

FORMÁT

Dĺžka	1261 mm
Šírka	192 mm
Počet lamiel v balení	9
m² v balení	2.1790
Drážky	flat
Hrúbka	8 mm
Pero a drážka	Uniclic
Vodeodolnosť	No

TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA

	METÓDA	PARAMETRE	HODNOTY	
Trieda použitia	EN 13329		Trieda	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Notifikovaný orgán	NB 0766 - EPH Dresden	DOP : na balení
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Schválený orgán	AB 0321 - Satra UK	DOP : na balení
Záruka	Obytných priestoroch	viď. záruka	25 rokov	
	Komerčné použitie	viď. záruka	10 rokov	
	Vodeodolnosť	viď. záruka	nie je použiteľný	

VŠEOBECNÉ ÚDAJE (podľa EN 13329)

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	HODNOTY
Odolnosť proti opotrebeniu	EN 13329		≥ 4000 cyklov	≥ 4000 cyklov
Trieda opotrebenia	EN 13329		AC4	AC4
Odolnosť proti nárazu	EN 17368d	Malá guľa	≥ 35mm	≥ 35mm
	EN 13329	Veľká guľa	≥ 750mm	≥ 750mm
Odolnosť proti poškriabaniu	EN 438-2, 25		Nabíjanie ≥ 3N	Nabíjanie ≥ 3N
Vplyv kolieskovej stoličky	ISO 4918 (s podložkou)	Type W (EN 12529)	25000 cyklov	No change
Hrúbka napučania	ISO 24336	po 24h ponorení pri 20°C	≤ 18%	≤ 18%
Sila zámku	ISO 24334	Fl0,2 dlhá strana	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fmax dlhá strana		≥ 1 kN/m
		Fs0,2 krátka strana	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax krátka strana		≥ 2 kN/m
Vplyv nábytkovej nožičky	EN 424		Žiadne viditeľné poškodenie pri testovaní nohou typu 0	Žiadne viditeľné poškodenie
Odolnosť proti škvrnám	EN 438	Skupina 1,2	Trieda 5	Trieda 5
Farebná stálosť	EN ISO 4892 2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 3	Skupina 3	Trieda 4	Trieda 4
		Sivá referencia	Trieda ≥ 4	Trieda 4

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	HODNOTY
Emisie formaldehydu	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Anti-static	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Reakcia na oheň	EN 13501-1	Trieda		Cfl-s1
Odolnosť proti teplu	EN 12996:2001	m²K/W		0,055 m²K/W
Odolnosť proti šmyku	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30